

## Technisches Datenblatt

**PRIMER 520**

by Sarközy

**Produktbeschreibung**

**PRIMER 520** ist besonders entwickelt als Haftvermittler, für eine Dichtmasse und Konstruktion oder Montage Klebstoff auf Basis von MSP / Hybridpolymer und Silikon, auf porösen Oberflächen.

**Einsatzbereiche**

- Haftvermittler in Mauerwerk, Stein, Beton und Holz.
- Haftflächen müssen trocken, sauber und tragfähig sein, mit einem Pinsel Auftragen.
- Gleichmäßig auftragen und nicht zu dick.

**Eigenschaften**

- **PRIMER 520** wird verwendet um auf den Substraten, auf das sich die Dichtmasse selbst nicht ausreichend haftet, eine Verbindung zwischen dem Dichtmittel und dem Substrat zu bilden, um die Haftung zu verbessern.
- Um eine Absaugung auf porösen Oberflächen zu beseitigen.
- Zur Sicherung von schlecht austauschbarer Staubpartikel auf der Haftfläche.
- Wenn Fugen regelmäßig durch Feuchtigkeit belastet, insbesondere bei porösen Oberflächen wird ein Primer benötigt, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

**Sortiment**

Standard Verpackung

250ml Dose                      Farblos/Transparent

**Haltbarkeit**

Die Lagerung erfolgt zwischen +5 °C und +25 °C an einem trockenen Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 12 Monate.

**Technische Daten**

Basis			XYL
Feststoffgehalt	%		30
Dichte	g/ml		1,02
Trockenzeit	min	23°C/55%RV	60
Viskosität	mPas		75-100
Verbrauch	ml/m <sup>2</sup>		100-250

**Anwendungsbedingungen**

Verarbeitungstemperatur: +5°C tot +35°C.

Für den Einsatz **PRIMER 520** schütteln oder mischen. Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein.

Bei der Verwendung von **PRIMER 520** auf hellen Oberflächen (zB Natursteine), trotz der Tatsache dass der Primer im Wesentlichen Blank ist, kann eine dunkle Farbe auftreten.

Eine Prüfung auf Eignung des Materials wird vor der Anwendung empfohlen.

Dose nach der Verwendung schnellst möglich schließen aufgrund von Aushärtung.

**Anwendungseinschränkungen**

Unter anderem nicht geeignet für Anwendungen auf PE, PP, Teflon, Bitumen-Untergründe und für den Einsatz unter Wasser. Untergrund immer vorab Testen auf Haftung.

**PRIMER 520 kann im Laufe der Zeit verfärben**

**Sicherheit**

Längeren Hautkontakt vermeiden.

Falls frisches Material in die Augen kommt, diese mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

**Garantie**

Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG garantiert, das seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit mit der Spezifikation konform sind.

Wir haften entsprechend unseren Verkaufsbedingungen.

Für Folgeschäden haftet Sarközy Dichtstoffe GmbH & Co. KG unter keinen Umständen.

**Haftung**

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse unserer Tests und Erfahrungen und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, sich durch eigene Prüfungen zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

