

# Qualitäts-Zertifikat

Prüfbericht Nr.: SA-801-2008

## **SARKÖZY Dichtstoffwerk** **Dichtstoff „MS Polymer“<sup>AK</sup>**

Qualitäts-/Prüfmerkmal	Ergebnis
Bestimmung der Nahtfestigkeit gem. DIN EN 684 an unterschiedlichen, elastischen Bodenbelägen in Verbindung mit dem Dichtstoff „MS Polymer“	
Kautschuk-Bodenbeläge:	134 N/50 mm
Linoleum-Bodenbeläge:	136 N/50 mm
PVC/CV-Bodenbeläge:	54 N/50 mm